



BORWOOD

ХОЛДИНГ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЕРЕVOОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДСП

WWW.BORWOOD.BY



ПЛИТЫ ДСП

Плитный материал, изготавливаемый методом прессования древесных опилок и стружек при высокой температуре. Для ламинирования ДСП используются бумаги, пропитанные меламиновыми смолами, которые наносятся под высокой температурой и давлением. В результате получается прочная, стойкая к царапанию и воздействию химических веществ поверхность.

СОСТАВ

Древесина хвойных и лиственных пород с добавлением гидрофобизирующих, антисептических и других элементов, что обеспечивает прочность и долговечность материала.

АССОРТИМЕНТ

Шлифованные ДСП
Ламинированные ДСП
Тонкие ДСП

КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА

E1, E05, CARB, EPA, IKEA, CVV

ПЛОТНОСТЬ

630-740 кг/м³

ТОЛЩИНА

6-38 мм

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Мебельное и дверное производство;
- строительство и отделка;
- изготовление тары и упаковки.

ШЛИФОВАННЫЕ ДСП

Ширина	Длина	Толщина
1830 мм	2440 mm	8-38 мм
	2750 mm	
	3050 mm	
	3660 mm	

Производство согласно ГОСТ 10632-2014.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДСП

Ширина	Длина	Толщина
1830 мм	2440, 2750 мм	10-25 мм

Тип тиснения

Гладкое тиснение (SMr)
Шагрень (PEr)
Древесные поры (SWAr, SWOr)

Цвета

Популярные декоры: Белая Ваниль, Бук Бавария, Венге Цаво, Вишня Оксфорд, Дуб Атланта, Дуб Девон, Дуб Молочный, Дуб Саноме (001, 003), Ноче Экко, Ясень Асахи.

Под заказ доступен широкий спектр цветов из каталогов известных марок Schattdecor и Interprint.

Производство согласно
СТБ 1348-2009, ГОСТ 32289-2013

ТОНКИЕ ДСП

Размер плиты	Толщина
1220x2440 мм	6-8 мм

Тип поверхности

Нешлифованная

Производство согласно СТБ 312-2009.

ПОЧЕМУ МЫ

- 2 завода в Республике Беларусь
- Все заводы оснащены современными производственными линиями
- Годовой объем производства - 255 000 м³
- ДСП изготовлена из FSC сертифицированных материалов